

	<h1>PRODUKTDATENBLATT</h1>	Januar 2022
Unternehmen: FRESCOpaint Köln GmbH / Köhlstraße 11 / 50827 Köln		

Frescolithe Metallic

Beschreibung	Hochwertige, wasserbasierte Metalleffekt-Wandfarbe für den Innenbereich auf Basis einer Acryl-Dispersion.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> -Einzigartiger Silber-Metall-Effekt. -Starke Farben. -Lösemittelfrei. -Geruchsarm. -Schnell trocknend. -Wasserfest. -Für den Innenbereich geeignet.
Anwendung	Die dekorative Verkleidung von (Akzent-)Wänden und/oder Decken in Restaurants, Geschäften, Hotels, im Messebau, in Fernseh- und Theatersälen, in Ausstellungsräumen, Büros, Wohnungen und anderen repräsentativen Räumen.
Farben	Silber und 235 Metallicfarben gemäß der Metallics 8000-Farbpalette.
Glanzgrad	Seidenglanz.
Verpackung	Eimer 4,0 und 10,0 Kg
Grunddaten	Trocknungszeiten ermittelt bei 23 °C und 50 % r.F. Dichte : 1,2 kg/dm ³ . Staubtrocken : nach ca. 1 Stunde. Überstreichbar : nach ca. 4 Stunden. V.O.S. : Klasse A/a 30 g/l (2010) max. 5 g/l.
Hinweis: Die Eigenschaften und technischen Daten hängen von der Farbe ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Niedrige Temperatur und hohe relative Luftfeuchtigkeit verlangsamen die Durchtrocknung.	
Lagerhaltung	Mindestens 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort.
Wirtschaftlichkeit	Hängt von der Art und Struktur des Untergrundes und der Applikationsmethode ab: 4 - 6 m ² /Kg
Untergrundbedingungen	Der Untergrund muss trocken und sauber, frei von Schmutz, Fett und Salzen sein. Nähte, Risse und Löcher mit Decofoam oder einem anderen geeigneten Spachtel ausfüllen. Saugfähige Untergründe mit Putop Imprägniermittel vorbehandeln. Nach einer eventuellen Imprägnierung den Untergrund mit Putop Supreme in einem Farbton vorbehandeln, der dem von Frescolithe Metallic entspricht.
Schutz-Bedingungen	<ul style="list-style-type: none"> -Boden- und Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 30°C. -Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80%. -Gute Belüftung.
Anweisung vor der Verwendung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Pinsel, Farbrolle oder Farbspritzgerät zu verarbeiten. Vorzugsweise mit einem Farbspritzgerät

Luftspritze:	Druck 3 bis 4 bar. Düsenöffnung 1,5 - 2 mm. Sprühabstand 20-25 cm.
Airmix:	Druck > 50 bar. Spitze 4/13. Kompressor 3 bis 4 bar. Sprühabstand: Düsentyp x 5
HVLP:	Druck 3 bis 4 bar. Sprühabstand 1,8 mm.
Walzen:	Nylonrolle mit Haarlänge 13 mm oder Mikrofaserrolle mit Haarlänge 9 mm. Aufgrund des Metalleffekts und des Glanzgrads werden die Walzenspuren früher sichtbar.

Beim Auftragen immer in eine Richtung arbeiten.
(Siehe auch Verarbeitungsblatt Tipps & Tricks Metallics).

Verdünnung:	Gebrauchsfertig. Je nach Verwendungszweck mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.
--------------------	--

**Reinigung
Werkzeuge**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen und die Rückstände ordnungsgemäß entsorgen.

**Umwelt und
Gesundheit**

Der Anwender dieses Produkts muss die nationalen Gesetze über Sicherheit und Umwelt einhalten.

**Sicherheit-
Vorschriften**

Die Sicherheitsvorschriften sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Technischer Hinweis

Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Frescopaint Köln GmbH
T : 0221 / 346 75 50
E : info@frescopaint.de

Die vorstehenden Angaben sind völlig unverbindlich und beruhen auf unseren eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Unsere Angaben dienen der unverbindlichen Beratung und entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte vor Verarbeitung selbst zu prüfen. Die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontroll- und Beobachtungsmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Verarbeiters. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Produktdatenblattes verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.