



Unternehmen: FRESCOpaint Köln GmbH / Köhlstraße 11 / 50827 Köln

Lithox Topcoat

Beschreibung	Hervorragende schützende matte Innen und Außenfarbe auf Acrylbasis.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">-Sehr haltbar und farbbeständig.-Ausgezeichneter Schutz gegen Schmutzanhaftung.-Regenfest (20 Minuten).-Wasserdampfdurchlässig.-Maximale Wasseraufnahme von 4%.-Wasch- und scheuerbeständig. (Nach ca. 28 Tagen).-Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen.-auch für Innenwände geeignet.-Besonders geeignet für Feuchträume im Innenbereich.
Anwendung	Behandlung von Porenbeton, Beton, Mauerwerk und Putz, Bauplatten usw. Lithox Topcoat eignet sich sehr gut als Endbeschichtung auf mit Lithox Füllfarbe, Streichputz vorbehandelten Untergründen.
Farben	Weiß, und praktisch alle Farben.
Glanzgrad	Matt, (ca. 4 GU)
Verpackung	Eimer 4,0 und 15,0 kg
Grunddaten	Trocknungszeiten ermittelt bei 21 °C und 50 % r.F. Dichte : 1,48 kg/dm ³ . Volumen % Feststoff : 45 Gewichtsprozent Feststoff : 61 Trocken : nach ca. 2 Stunden. Überstreichbar : nach ca. 4 Stunden. V.O.S. : Klasse A/c. 40 g/l 2010 max. 10 g/l.
Hinweis: Die Eigenschaften und technischen Daten hängen von der Farbe ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Niedrige Temperatur und hohe relative Luftfeuchtigkeit verlangsamen die Durchtrocknung.	
Lagerhaltung	Mindestens 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort.
Wirtschaftlichkeit	Je nach Art und Struktur des Untergrundes und der Verarbeitungsmethode: ca. 6 - 7 m ² / kg
Untergrund-Bedingungen	Der Untergrund muss trocken und sauber, frei von Schmutz, Fett, Schimmel und Salzen sein. Saugfähige Untergründe mit Putop Imprägniermittel vorbehandeln. Mit zwei Anstrichen Lithox Topcoat abschließen. Intakte Farbschichten mit Allzweckreiniger abwaschen oder mit Hochdruck-Fassadenreinigungsgerät reinigen. Kahle Stellen ausbessern. Je nach Zustand der verbleibenden Wandfarbschichten mit einem oder zwei Anstrichen Lithox Topcoat abschließen.
Schutz-Bedingungen	<ul style="list-style-type: none">-Boden- und Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 30°C.-Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80%.-Gute Belüftung.

Anweisung vor der Verwendung

Gut umrühren.
Leicht aufzutragen mit Pinsel, Farbrolle oder Farbspritzgerät.

Airless: Druck ca. 180 - 190 bar. Spitze 5/15-17
Luftsprühgerät: Druck 2,5 bar. Düse 1,5 - 2 mm.
HVLP Luftspritzgerät: Druck 3 bar. Düse 2 mm

Verdünnung: gebrauchsfertig.
Verdünnen: Je nach Verwendungszweck mit max. 10 % Wasser verdünnen.

Eine Verdünnung beeinträchtigt das fein abgestimmte Gleichgewicht der Eigenschaften.

**Reinigung
Werkzeuge**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen und die Rückstände ordnungsgemäß entsorgen.

**Umwelt und
Gesundheit**

Der Anwender dieses Produkts muss die nationalen Gesetze über Sicherheit und Umwelt einhalten.

**Sicherheit-
Vorschriften**

Die Sicherheitsvorschriften sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Technischer Hinweis

Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Frescopaint Köln GmbH
T : 0221 / 346 75 50
E : info@frescopaint.de

Die vorstehenden Angaben sind völlig unverbindlich und beruhen auf unseren eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Unsere Angaben dienen der unverbindlichen Beratung und entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte vor Verarbeitung selbst zu prüfen. Die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontroll- und Beobachtungsmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Verarbeiters. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Produktdatenblattes verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.