

	<h1>PRODUKTDATENBLATT</h1>	März 2016
Unternehmen: FRESCOpaint Köln GmbH / Köhlstraße 11 / 50827 Köln		

Putop Colours

Beschreibung	Matte Innenfarbe auf Wasserbasis auf Basis einer Acrylatdispersion.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> -Kräftige Farben und gute Deckkraft. -Gute Schleifbarkeit und Scheuerfestigkeit. -Einfach zu verarbeiten. -Gute Reinigungseigenschaften, beständig gegen gängige Reinigungsmittel. -blockfest (nach 7 Tagen Aushärtung). -Erfüllt die Brandklasse A2 - s1, d0.
Besonderheiten Colours X-TRA	<ul style="list-style-type: none"> -kein Schreibeffect, keine unschönen grauen Flecken nach dem Kontakt. -Kein Poliereffekt, keine Glanzstellen nach längerem Reiben -Extrem niedriger Glanzgrad ca. 1 GU. -Erfüllt die Brandklasse A2 - s1, d0.
Anwendung	Geeignet für den Messebau und den Innenausbau, wo ein hochwertiges Produkt erforderlich ist. Für eine matte, leicht zu reinigende Oberfläche.
Farben	Weiß, und praktisch alle Farben.
Glanzgrad	Matt ca. 3 GU für Weiß und Pastellfarben, ca. 1 GU für dunkle Farben in Colours X-Tra.
Verpackung	Eimer 4,0 und 12,0 kg
Grunddaten	Trocknungszeiten ermittelt bei 23 °C und 50 % r.F. Dichte : 1,55 kg/dm ³ . Trocken : nach ca. 1 Stunden. Überstreichbar : nach ca. 4 Stunden. V.O.S. : Klasse A/c. 30 g/l 2010 max. 30 g/l.
Hinweis: Die Eigenschaften und technischen Daten hängen von der Farbe ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Niedrige Temperatur und hohe relative Luftfeuchtigkeit verlangsamen die Durchtrocknung.	
Lagerhaltung	Mindestens 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort.
Wirtschaftlichkeit	Je nach Art und Struktur des Untergrundes und der Verarbeitungsmethode: ca. 5 - 7 m ² / kg
Untergrund- Bedingungen	Der Untergrund muss trocken und sauber, frei von Schmutz, Fett und Salzen sein. Nähte, Risse und Löcher mit Decofoam oder einem anderen geeigneten Spachtel ausfüllen. Saugfähige Oberflächen mit Putop Imprägniermittel vorbehandeln. Auf nicht saugenden Untergründen kann Putop Colours direkt in zwei Schichten mit einer Zwischentrockenzeit von ca. 4 Stunden aufgetragen werden.
Schutz- Bedingungen	<ul style="list-style-type: none"> -Boden- und Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 30°C. -Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80%. -Gute Belüftung.

Anweisung vor der Verwendung	<p>Gut umrühren. Leicht aufzutragen mit Pinsel, Farbrolle oder Farbspritzgerät.</p> <p>Airless: Druck ca. 180 - 190 bar. Spitze 4/15 – 5/15 Luftsprühgerät: Druck 3 bar. Düse 1,5 - 2 mm. HVLP Luftspritzgerät: Druck 3 bar. Düse 2 mm</p> <p>Verdünnung: gebrauchsfertig. Verdünnen: Je nach Verwendungszweck mit max. 5 % Wasser verdünnen.</p> <p>Eine Verdünnung beeinträchtigt das fein abgestimmte Gleichgewicht der Eigenschaften.</p>
Reinigung Werzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen und die Rückstände ordnungsgemäß entsorgen.
Umwelt und Gesundheit	Der Anwender dieses Produkts muss die nationalen Gesetze über Sicherheit und Umwelt einhalten.
Sicherheit- Vorschriften	Die Sicherheitsvorschriften sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Technischer Hinweis	Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Frescopaint Köln GmbH T : 0221 / 346 75 50 E : info@frescopaint.de

Die vorstehenden Angaben sind völlig unverbindlich und beruhen auf unseren eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Unsere Angaben dienen der unverbindlichen Beratung und entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte vor Verarbeitung selbst zu prüfen. Die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontroll- und Beobachtungsmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Verarbeiters. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Produktdatenblattes verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.