



Unternehmen: FRESCOpaint Köln GmbH / Köhlstraße 11 / 50827 Köln

## Putop PU Metallic

<b>Beschreibung</b>	Hochwertige Metalleffektfarbe auf Wasserbasis für den Innenbereich auf Basis von modifiziertem Polyurethan.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Einzigartiger Silber-Metall-Effekt.</li><li>-Kräftige Farben.</li><li>-Kratzfest.</li><li>-Sehr gute Beständigkeit gegen Handcreme.</li><li>-Lösungsmittelfrei</li><li>-Geringer Geruch.</li><li>-Schnell trocknend.</li></ul>
<b>Anwendung</b>	Die dekorative Veredelung von verschiedenen Untergründen wie Holz, Nichteisenmetallen und Kunststoffen (außer PP und PE), (vorausgesetzt, der Untergrund ist mit einem geeigneten Primer beschichtet) in Restaurants, Geschäften, Hotels, Standbau, Fernseh- und Theaterdekorationen, Ausstellungsräumen, Büros, Wohnungen und anderen repräsentativen Räumen.
<b>Farben</b>	Silber und 235 Metallicfarben gemäß der Metallics 8000-Farbkarte.
<b>Glanzgrad</b>	Seidenglanz.
<b>Verpackung</b>	Dosen von 1,0 und 2,5 Liter.
<b>Grunddaten</b>	<b>Trocknungszeiten ermittelt bei 23 °C und 50 % r.F.</b> Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde. Überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Dichte : 1,06 kg/dm <sup>3</sup> . V.O.S. : Klasse A/i 200 g/l 2010 max. 60 g/l.

**Hinweis: Die Eigenschaften und technischen Daten hängen von der Farbe ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Niedrige Temperatur und hohe relative Luftfeuchtigkeit verlangsamen die Durchtrocknung.**

<b>Lagerhaltung</b>	Mindestens 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort.
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	Hängt von der Art und Struktur des Untergrundes und der Applikationsmethode ab: 10 m <sup>2</sup> /Liter.
<b>Untergrund-Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss trocken und sauber, frei von Schmutz, Fett und Salzen sein. Nähte, Risse und Löcher mit Decofoam oder einer anderen geeigneten Spachtelmasse behandeln. Den Untergrund mit Putop Supreme in einer dem Putop PU Metallic entsprechenden Farbe vorbehandeln.
<b>Schutz-Bedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Boden- und Umgebungstemperatur zwischen °C und 30°C.</li><li>-Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80%.</li><li>-Gute Belüftung.</li></ul>
<b>Anweisung vor der Verwendung</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren. Zu verarbeiten mit Pinsel, Farbrolle oder Farbspritzgerät. <b>Vorzugsweise mit einem Farbspritzgerät.</b>  <b>Luftspritze:</b> Druck 2 bis 4 bar. Düsenöffnung 1,5 - 2 mm. Sprühabstand 20-25 cm.  <b>Airmix:</b> Druck > 50 bar. Spitze 4/13. Kompressor 3 bis 4 bar. Sprühabstand: Düsentyp x 5  <b>HVLP:</b> Druck 3 bis 4 bar. Sprühabstand 1,8 mm.

**Rollen:** Nylonrolle mit Haarlänge 13 mm oder Mikrofaserrolle mit Haarlänge 9 mm.  
Aufgrund des Metalleffekts und des Glanzgrads werden die Walzenspuren früher sichtbar.

**Beim Auftragen immer in eine Richtung arbeiten.**  
(Siehe auch Verarbeitungsblatt Tipps & Tricks Metallics).

**Verdünnung:** Gebrauchsfertig.

**Eine Verdünnung beeinträchtigt das fein abgestimmte Gleichgewicht der Eigenschaften.**

**Reinigung  
Werkzeuge**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen und die Rückstände ordnungsgemäß entsorgen.

**Umwelt und  
Gesundheit**

Der Anwender dieses Produkts muss die nationalen Gesetze über Sicherheit und Umwelt einhalten.

**Sicherheit-  
Vorschriften**

Die Sicherheitsvorschriften sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

**Technischer Hinweis**

Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Frescopaint Köln GmbH  
T : 0221 / 346 75 50  
E : [info@frescopaint.de](mailto:info@frescopaint.de)

Die vorstehenden Angaben sind völlig unverbindlich und beruhen auf unseren eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Unsere Angaben dienen der unverbindlichen Beratung und entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte vor Verarbeitung selbst zu prüfen. Die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontroll- und Beobachtungsmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Verarbeiters. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Produktdatenblattes verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.