



Köhlstraße 11, 50827 Köln

## Dekorationsfarben

Tel. 0221 / 346 75 50

Fax. 0221 / 346 75 52

[www.frescopaint.de](http://www.frescopaint.de)

[info@frescopaint.de](mailto:info@frescopaint.de)

### LITHOX FÜLLFARBE Strukturfarbe für Fassaden und Wände

#### Technisches Merkblatt

**Eigenschaften:** LITHOX FÜLLFARBE ist eine dauerhafte, sehr elastische, feuchtigkeitsregulierende, wasser-  
dünnbare Strukturfarbe für Fassaden und Wände auf einer Basis aus hochwertigem Reinacrylat und Quarzmehl  
zur Beschichtung von porösen, steinigen und mineralischen Untergründen, sowie Holz, Sperrholz usw. nach  
entsprechenden Untergrundvorbereitungen. Ausgezeichnete Haftung, auch sehr gut geeignet zu Dekorzwecken.

<b>Technische Daten:</b>	Glanzgrad	Matt
	Dichte	ca. 1,50 g/cm <sup>3</sup>
	Farbtöne	Lichteicht (Blei / Cadmiumfrei)
	Verbrauch	600 g / m <sup>2</sup>

**Farbton:** Weiß und viele Farbtöne z.B. nach RAL, NCS, PMS usw.

<b>Trocknungszeit:</b>	Staubtrocken	min. 2 Stunden
	Überstreichbar	min. 4 Stunden
	Griffest trocken	min. 6 Stunden (Bei 20 <sup>0</sup> C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

**Verarbeitung:** Farbroller und Strukturroller. Den Erstanstrich mit LITHOX FÜLLFARBE max. mit 10% Wasser  
verdünnen, Schlussanstrich unverdünnt.

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Algen, Pilzbefall,  
Moos, Ausblüfung, Trennmitteln, Sinterschichten und Mehlkornschichten sein. Verschmutzungen, kreidende  
Bestandteile entfernen. Risse, Löcher und Beschädigungen ausbessern.

**Verarbeitungsbedingungen:** Nicht wenn es regnet, oder die Luftfeuchtigkeit höher als 85% ist, nicht unter  
5<sup>0</sup> C und nicht in praller Sonne verarbeiten.

**Grundierung:** Zur Grundierung von saugenden und mineralischen Untergründen und zum herabsetzen der Saug-  
fähigkeit bei porösen Untergründen, FRESCON im Verhältnis 1 zu 3 verdünnt mit Wasser auftragen.  
Verbrauch ca. 1 Ltr. auf 3 m<sup>2</sup>.

**Verarbeitung:** Falls zwei Anstriche nötig sind den Erstanstrich mit 10% Wasser verdünnen. Den Schlussanstrich  
unverdünnt mit einem Farbroller auftragen und die noch nasse Farbschicht mit einem Strukturroller nachrollen.  
Bei nur einem Anstrich mit LITHOX FÜLLFARBE, die Farbe zuerst mit einem Farbroller auftragen und anschlie-  
ßend die noch nasse Farbe mit einem Strukturroller in einer Richtung nachrollen. Um Verschmutzungen vorzu-  
beugen wird empfohlen LITHOX TOPCOAT oder LITHOX SEIDENGLANZ als Schlussanstrich aufzutragen in einer  
Farbe die dem gewähltem Farbton am nächsten kommt.

**Werkzeugreinigung:** Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

**Verpackungsgrößen:** 7,5 kg und 15 kg Gebinde.

**Lagerung:** Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerfähigkeit min-  
destens ein Jahr.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen für gute Be- und Entlüftung sorgen.

Die vorstehenden Angaben sind unverbindlich, sie wurden auf Grund unserer Erfahrungen gemacht. Sie befreien nicht von  
eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung  
erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit. Die Verantwortung obliegt daher dem Anwender. Sofern das haftungsbe-  
gründete Ereignis nicht auf einem von der FRESCOPAINT Köln GmbH verschuldeten Fehlers beruht, wird die FRESCOPAINT  
Köln GmbH von der Haftung befreit.