



Köhlstraße 11, 50827 Köln

Dekorationsfarben

Tel. 0221/346 75 50

Fax. 0221/346 75 52

www.frescopaint.de

info@frescopaint.de

PRODUKT INFORMATION

September 2009

PUTOP FILL PRIMER

BESCHREIBUNG	Wasserverdünnbare, gut füllender Primer auf Basis eines Acrylatdispersions-Binder.
EIGENSCHAFTEN	Gut füllend und sehr leicht schleifbar. Schnelltrocknend. Einfach zu verarbeiten.
ANWENDUNG	Geeignet für die verschiedensten Untergründe und Holzwerkstoffe, wie MDF, Multiplex, Bug-Triplex, etc. Läßt sich sehr gut schleifen und ergibt einen gefüllten und glatten Untergrund. Geeignet als Grundierung für die meisten Farbsysteme.
FARBEN	Weiß, Schwarz und bunte Grundfarben.
GLANZGRAD	Matt.
GEBINDEGRÖSSEN	2,5 Ltr. (Metall-Gebinde) und 10 Ltr. (Kunststoff-Eimer).
TECHNISCHE INFORMATION	Eigenschaften bei 23 ⁰ C. und 50 % rel. Luftfeuchte: Dichte: 1,6 kg / dm ³ Schleifbar: nach ca. 1 Stunden. Überstreichbar: nach ca. 2 Stunden. Haltbarkeit: mindestens 12 Monate in der Original-Verpackung. Kühl, trocken und frostfrei lagern. V.O.C./ V.O.S.: Klasse A/e. 150g/l (2007)//130 g/l (2010). max.55 g/l.
VERBRAUCH	Abhängig von Art und Struktur des Untergrundes. Ca. 150 - 250 ml. /m ²



Köhlstraße 11, 50827 Köln

Dekorationsfarben

Tel. 0221/346 75 50

Fax. 0221/346 75 52

www.frescopaint.de

info@frescopaint.de

Seite - 2 -

PRODUKT INFORMATION

PUTOP FILL PRIMER

September 2009

VERARBEITUNG

Verarbeitungsmethode:

Einfach zu verarbeiten mit Pinsel und Rolle. Ausgezeichnet als Spritzgrundierung in Niederdruckspritzen und Airless-Geräten (Nozzle 515. Druck 250 bar).

Verarbeitungsbedingungen:

Untergrund und Umgebung > 5°C und < 30 °C. Relative Luftfeuchte max. 80 %. Für gute Belüftung sorgen.

Verdünnung:

Keine. Ist verbrauchsfertig eingestellt.

UNTERGRUND

Putop FILL PRIMER ist für Hölzer und Holzwerkstoffe im Innenbereich bestimmt. Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Wegen auftretenden Spannungsverschiedenheiten nicht auf mineralischen Untergründen auftragen. Nicht auf Gipsuntergründen anwenden. Bereits nach einer Stunden Trocknung, ist der erste Auftrag PUTOP FILL PRIMER schleifbar.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

TECHNISCHE FRAGEN

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung.

Die vorstehende Angaben beziehen sich auf unsere Erfahrungen. Sie entbinden den Endverbraucher jedoch nicht davon, selbst eine Probe zu machen, um festzustellen ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Bei Erscheinen einer neuen Ausgabe dieser Produktinformation, verliert die gegenwärtige Ausgabe ihre Gültigkeit.