



Köhlstraße 11, 50827 Köln

Dekorationsfarben

Tel. 0221/346 75 50
Fax. 0221/346 75 52

www.frescopaint.de
info@frescopaint.de

PRODUKT INFORMATION

September 2009

PUTOP Silky Gloss

BESCHREIBUNG	Wasserverdünnbare Acryl-Wandfarbe für den Innen- und Aussenbereich.
EIGENSCHAFTEN	Kräftige Farbtöne mit hoher Deckkraft. Leicht schleifbar und scheuerfest. Einfach zu säubern, beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel. Einfache Verarbeitung. Blockfest, nach 7 Tagen vollständig ausgehärtet.
ANWENDUNG	Geeignet für den Messe-, Laden- und Dekorationsbau. Überall wo eine hochwertige Oberfläche gewünscht wird. Für alle Sichtflächen mit Publikumsverkehr. Für eine leicht zu reinigende, seidengänzende Schutzschicht auf Innen- und Aussenwänden.
FARBEN	Weiß, Pastell und Volltonfarbtöne nach allen gängigen Farbsystemen.
GLANZGRAD	Seidenglanz (25-30%).
GEBINDEGRÖSSEN	Eimer mit 4 kg und 12 kg.
TECHNISCHE INFORMATION	Eigenschaften bei 23°C. und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Dichte: 1,2 kg/dm ³ . Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde. Trocken: nach ca. 2 Stunden. Überstreichbar: nach ca. 4 Stunden. Haltbarkeit: mindestens 12 Monate im geschlossenen Eimer. Kühl aber frostfrei lagern. V.O.C./V.O.S.: Klasse A/b. 150g/l (2007) // 100 g/l (2010) max. 70 g/l.
VERBRAUCH	Abhängig vom Untergrund, ca. 5 m ² /kg.



Köhlstraße 11, 50827 Köln

Dekorationsfarben

Tel. 0221/346 75 50
Fax. 0221/346 75 52

www.frescopaint.de
info@frescopaint.de

Seite -2-

PRODUKT INFORMATION

PUTOP Silky Gloss

September 2009

VERARBEITUNG

Verarbeitungsmethode: Einfach zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle, Niederdruckspritzsystemen (HFLP) oder Airless-Geräten.

Verarbeitungsbedingungen: Untergrund und Umgebung > 5°C.
Relative Luftfeuchte max. 85%.
Gut belüften.

Verdünnung: Max. 5% Wasser.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und fettfrei sein. Poröse Untergründe wie Putz, Gips, Kalksandstein und Leichtbeton mit Lithox Imprägnierung WG grundieren.

Auf glatten, nicht porösen Untergründen kann PUTOP Silky Gloss direkt in zwei Schichten aufgebracht werden. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht, ca. 4 Stunden trocknen lassen.

Für kurze Zeiträume kann PUTOP Silky Gloss auch als Fußbodenanstrich eingesetzt werden. Um die Verschleissfestigkeit zu erhöhen, empfehlen wir mehrere Schichten PUTOP CLEAR aufzubringen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

TECHNISCHE FRAGEN

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung.

Die vorstehende Angaben beziehen sich auf unsere Erfahrungen. Sie entbinden den Endverbraucher jedoch nicht davon, selbst eine Probe zu machen, um festzustellen ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Bei Erscheinen einer neuen Ausgabe dieser Produktinformation, verliert die gegenwärtige Ausgabe ihre Gültigkeit.